

## Technisches Merkblatt

# Multi-Coll FS „firestop“ -rollfähig-

Unser Brandschutz-Spezialist für alle textilen Beläge und Linoleum

### Eigenschaften:

- ▲ sehr emissionsarm
- ▲ Problemlöser für besondere Anforderungen im Brandschutz, geprüft nach IMO FTP Teil 5 „Prüfungen von Verkleidungen, Beschichtungen und Bodenbelägen auf Schwerentflammbarkeit nach den IMO-Richtlinien“
- ▲ extrem hohe Scherfestigkeitswerte ( $>2\text{N/mm}^2$ ) für eine sichere Verklebung
- ▲ schnelles Anzugsvermögen bei optimaler Verstreichbarkeit
- ▲ geruchsneutral während und nach der Verlegung
- ▲ sehr hohe Früh- und Endfestigkeiten
- ▲ hochwertigste Inhaltsstoffe für niedrigste Emissionen
- ▲ hervorragende Benetzung zum Belag
- ▲ harte Klebstoffriefe
- ▲ frei von Weichmachern
- ▲ GISCODE D1 – lösungsmittelfrei nach TRGS 610
- ▲ Bauaufsichtliche Zulassung Nr.: Z-155.20-187

### Anwendung:

- für spezielle Textilbeläge in Quell-Lüftungs-Systemen
- für ein wohngesundes Raumklima
- für Stuhlrollen und Fußbodenheizung geeignet

### Technische Daten:

#### Verbrauch/Zahnung:

Textilbeläge für Quell-Lüftungs-Systeme:  
ca.  $400\text{ g/m}^2$ , Moltopren-Schwammrolle, grob  
(Art. 30170825)

#### Verarbeitungstemperatur:

mindestens  $+15^\circ\text{C}$ , relative Luftfeuchtigkeit nicht mehr als 65 %  
(Hohe Temperaturen beschleunigen, niedrige Temperaturen verlangsamen die Trocknung.)

#### Einlegezeitpunkt/Benetzung:

ca. 10 Minuten nach dem Auftragen

#### Temperaturbeständigkeit:

nach Durchtrocknung (ca. 72 Stunden nach Verklebung) bis  $+30^\circ\text{C}$  für Fußbodenheizung geeignet



## Untergrundvorbereitung:

Der Untergrund muss druck- und zugfest, tragfähig, rissfrei, dauer trocken sowie frei von Schmutz und Trennmitteln sein. Er muss den Anforderungen der VOB DIN 18 365 sowie mitgeltender Normen und Merkblätter entsprechen. Der Untergrund muss eine ausreichende Festigkeit aufweisen, um Spannungen und Maßänderungen abzufangen, die durch Verlegewerkstoffe und Beläge auftreten können. Lose Teile, labile Oberflächenzonen, Farb- und Klebstoffreste mechanisch entfernen. Bei Mängeln sind Bedenken anzumelden.

Zement-, Holz- und Metalluntergründe können direkt beklebt werden. Gipsfaser-Platten sind vor der Verklebung mit Unigrund Express oder Micro-Grund zu grundieren.

## Verarbeitung:

- Der Klebstoff wird mit Moltopren-Schwammrolle, grob, gleichmäßig auf den vorbereiteten Untergrund aufgetragen und der Belag nach kurzer Ablüftezeit frisch eingelegt.
- Die Auftragsmenge muss so dosiert werden, dass die Öffnungen der Quell-Lüftungs-Platten nicht verstopft werden.
- Innerhalb ca. 15 Minuten wird der Belag angerieben oder mit einer Walze abgerollt; nach ca. 30 Minuten erneut anwalzen. Hochstehende Belagskanten sind, falls notwendig, zu beschweren.
- Angegebene Verbrauchsmengen sind nur als Richtwerte anzusehen.
- Reinigung: Klebstoffreste sofort mit einem feuchten Tuch von der Oberfläche entfernen.

## Hinweise:

Zusammensetzung: Polymer-Dispersion, Wasser, Calciumcarbonat, Additive. Produkt enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on- und Zinkpyrithion zur Topfkonservierung. Information für Allergiker unter Tel.-Nr.: 05404/881-0. 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on kann allergische Reaktionen hervorrufen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Nur in gut belüfteten Räumen verwenden. Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen. Nach Gebrauch Werkzeuge mit Wasser / Seife gründlich waschen. Bei Kontakt mit der Haut: Mit viel Wasser / Seife waschen. Bei Kontakt mit den Augen: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

**Lagerstabilität:** ca. 12 Monate, frostfrei lagern

**Reinigung der Bodenbeläge:** Verklebte Bodenbeläge sind unter Beachtung der RAL 991 A 3 zu reinigen. Angaben der Belagshersteller ist Folge zu leisten.

**Entsorgung:** Nur restentleerte Gebinde dem Recycling zuführen. Ausgehärtete Reste können als Hausmüll entsorgt werden. Gewerbliche Entsorgung: EAK-Nr. 170904 (Bau- und Abbruchabfälle) oder EAK-Nr. 080410 (Klebstoffe und Dichtmassen).

**Allgemein/Eigenversuche:** Die vorstehenden Angaben, insbesondere Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen. WULFF Grundierungen, Spachtelmassen und Klebstoffe sind nur im System geprüft. Wegen der unterschiedlichen Materialien und der außerhalb unseres Einflussbereiches liegenden Arbeitsbedingungen, empfehlen wir in jedem Fall, besonders aber bei Einsatz in Kombination mit Fremdprodukten, ausreichende Eigenversuche, um die Eignung unserer Produkte für die beabsichtigten Verfahren und Verwendungszwecke sicher zu stellen. Eine Haftung kann weder aus diesen Hinweisen noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns soweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Bitte beachten Sie die Technischen Informationen, das Sicherheitsdatenblatt sowie unsere Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. Die Angaben der Belagshersteller sind bevorzugt zu beachten. Mit der Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlieren alle vorherigen Angaben ihre Gültigkeit.

## Gebindegröße:

**15 kg**

(Multi-Coll FS "firestop" rollfähig - 07/2025)